


King L Elast


Stoffgruppe 1

mauser  [®]
SitzKultur




beige/braun

2514




grau

9281




blau

6572




grün

9704




schwarz

9289



dunkelblau

9268



rot

4628

King L Elast

Stoffgruppe 1



D

Gewicht (g/lm)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 365

Gewicht (g/m²)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 260

Breite (cm)

$\pm 2\%$ | 140

Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)

ISO 12947-2 (Martindale) | $\pm 10\%$ | 80000

Lichtechtheit

ISO 105-B02 (Xenotest) | da 5 a 8 | 6

Reibechtheit

ISO 105-X12 (Crockmeter) | da 4 a 5 | 4/5

Pilling

ISO 12945-2 | da 4 a 5 | 5

Zusammensetzung

100% POLYESTER TREVIRA CS

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Feuersicherung

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery

Erfüllt auch andere Brandschutzstandards.
Die flammhemmende Leistung ist anhängig
von dem verwendeten Schaum

UK

Weight (g/lm)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 365

Weight (g/m²)

EN 12127 | $\pm 5\%$ | 260

Width (cm)

$\pm 2\%$ | 140

Abrasion resistance (rubs)

ISO 12947-2 (Martindale) | $\pm 10\%$ | 80000

Light fastness

ISO 105-B02 (Xenotest) | da 5 a 8 | 6

Fastness to rubbing

ISO 105-X12 (Crockmeter) | da 4 a 5 | 4/5

Pilling

ISO 12945-2 | da 4 a 5 | 5

Composition

100% POLYESTER TREVIRA CS

Slight colour differences between one lot and another have
to be considered within commercial tolerance

Flammability

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery

Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent
upon the foam used

mauser®
Sitzkultur

Mauser Sitzkultur GmbH & Co.KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
T +49(0)5631 50514-0
F +49(0)5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

